



ADHESIVO MULTIUSOS 600 ULTRA PREMIUM

DESCRIPCIÓN

El Adhesivo Multiusos 600 Ultra-Premium de Healthy Home es un adhesivo sin disolventes, no inflamable, estable al congelamiento y la descongelación, diseñado para muchos tipos de instalación de pisos, incluidas las aplicaciones comerciales más pesadas. Recomendado para los siguientes soportes de alfombras: tejida, Axminster, polipropileno tejido (ActionBac), espuma de poliuretano, yute, goma y punzada. Gracias a su prolongado tiempo de aplicación, es la opción elegida de los instaladores para las aplicaciones de encolado doble y de coincidencia de patrones. **NO USAR en ningún piso con base de vinilo ni con aplicaciones exteriores.**

Características principales

- › Cero VOC
- › Resistente a la humedad hasta 4,5 kg (10 lb) o 95% RH
- › Certificación CRI Green Label Plus
- › Sin disolventes

Coverage

Piso	Recomendaciones de la llana	Tasa de distribución aproximada
Polipropileno tejido, tejido y Axminster	Muesca en U de 3,18 mm x 3,18 mm x 3,18 mm (1/8" x 1/8" x 1/8")	8,3 a 10,2 m ² /3,79L* (90 a 110 ft ² /Gal*)
Alfombras adheridas acolchadas o lisas	Muesca en V de 2,38 mm x 2,38 mm x 2,38 mm (3/32" x 3/32" x 3/32")	10,6 a 12,5 m ² /3,79L* (115-135 ft ² /Gal*)
Pegamento unitario y doble (alfombra para amortiguar)	3,18 mm x 3,18 mm x 1,57 mm (1/8" x 1/8" x 1/16")	12,5 m ² /3,79L* (115 a 135 ft ² /Gal*)
Pisos de vinilo con soporte de fieltro	Muesca cuadrada de 1,57 mm x 1,57 mm x 1,57 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")	11,6 a 13,9 m ² /3,79 mL (125 a 150 ft ² /Gal*)

*La tasa de distribución variará en función de la textura del sustrato y la tasa de absorción, el ángulo de la llana y otros factores. Utilice esta tabla solo como referencia.

Sustratos aprobados

- › Concreto
- › Madera contrachapada con clasificación APA
- › Una sola capa de piso resistente aprobado y totalmente adherido
- › Contrapiso a base de Portland
- › Piso de granito
- › Pisos de calefacción radiante
- › Yeso escayola (fino) o concreto ligero debidamente preparado

Preparación del sustrato

Todos los sustratos deben prepararse de acuerdo con las guías de los fabricantes de pisos o la norma ASTM F710. Las pruebas de humedad son necesarias en todos los subsuelos de concreto, independientemente de su antigüedad o elevación. Las pruebas de humedad deben realizarse de acuerdo con el método de prueba estándar ASTM F1869 más reciente para medir la tasa de emisión de vapor de humedad del subsuelo de cemento utilizando cloruro de calcio anhidro, con niveles que no sobrepasen los 4,5 kg x 24 h x 92,9 m² (10 lb x 24 h x 1000 ft²) y el método de prueba estándar ASTM F2170 para determinar la humedad relativa en baldosas de piso de concreto utilizando sondas in situ con lecturas que no excedan el 95%. En el caso de las aplicaciones de encolado doble, todo el acolchado debe ser aprobado para cada aplicación específica.

Almacenamiento

Proteger el adhesivo del congelamiento. Almacenar el material en edificios con temperatura controlada.

Vida útil

Los envases sin abrir y almacenados bajo condiciones adecuadas tienen una vida útil de 2 años.





DATOS TÉCNICOS

Polímero base	Emulsión de látex y resina
Color	Amarillo-marrón
Vida útil	2 años en el envase sin abrir
Temperatura de aplicación Rango	15,5 °C a 95 °C
Contenido de COV	Cero

**Mantenga el adhesivo limpio y libre de residuos durante la instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El subsuelo debe estar limpio, seco, liso y libre de cualquier contaminación que pueda interferir con la unión del adhesivo. Siga siempre las instrucciones de instalación del fabricante del piso acerca de la disposición, el corte y el tratamiento de las juntas. Extienda el adhesivo utilizando la llana recomendada en la tabla anterior. Los materiales para pisos, el adhesivo y otros productos «varios» deben almacenarse en un entorno aclimatado que cumpla las guías de los fabricantes de pisos. Coloque la mayoría de los revestimientos de pisos en el adhesivo, en 30 minutos. Este adhesivo Ultra Premium tiene un tiempo de apertura ampliado para garantizar que el instalador tenga tiempo suficiente para alinear las costuras. Siga las normas CRI 104 y 105 de Carpet & Rug Institutes según corresponda. Extienda el adhesivo, con la llana dentada recomendada, dejando crestas de una altura suficiente para establecer una transferencia completa a la parte posterior del revestimiento del piso. Puede ser necesario que ajuste el tamaño de la llana debido a la porosidad del subsuelo, el revestimiento del piso y los requisitos de tiempo abierto. Selle las juntas y los bordes con un adhesivo aprobado para juntas. Una vez instalado el piso, se debe pasar un rodillo de 3 secciones de 45,3 kg en ambas direcciones. Para las aplicaciones de doble encolado, se necesitará un rodillo más pequeño. Consulte las directrices del fabricante.

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con su representante de ventas de Adhesivos Healthy Home o llame al 877-458-3833.

RESTRICCIONES

1. Consulte las recomendaciones del fabricante del piso.
2. No utilice con ningún piso de vinilo o de PVC.
3. Solamente para instalaciones en interiores.
4. No instale cuando el MVER es más de 4,5 kg x 92,9 m² x 24 h (10 lb x 1000 ft² x 24 h) según la ASTM F1869.
5. No instale cuando la humedad relativa sea superior al 95% al momento de hacer la prueba, de acuerdo con la norma ASTM F2170.
6. Es responsabilidad exclusiva del instalador determinar la idoneidad y compatibilidad del adhesivo para la aplicación prevista.

LIMPIEZA

El adhesivo fresco puede limpiarse con agua y un paño limpio; el adhesivo seco requerirá el uso de alcohol mineral u otro disolvente claro.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- › Tras la inhalación: suministre aire fresco u oxígeno; llame al médico. En caso de inconsciencia, coloque al paciente en posición lateral y de modo estable para su traslado.
- › Tras el contacto con la piel: lave inmediatamente con agua y jabón y enjuague de modo abundante.
- › Tras el contacto con los ojos: enjuague con los ojos abiertos durante 15 minutos con una corriente de agua. Si los ojos se irritan, obtenga tratamiento médico.
- › Después de tragar: enjuague la boca con agua. Beba de 1 a 2 vasos de agua, pero no provoque el vómito. No dé líquidos a una persona somnolienta, con convulsiones o inconsciente. Si los vómitos son espontáneos, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración. Busque tratamiento médico.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VOC DE CALIFORNIA

Producto sin disolventes

Norma 1168 del SCAQMD: Cumple con los COV

Regla 443.1 del SCAQMD: Gramos por litro de material <1 gramo/litro. Gramos por litro de recubrimiento <1 gramo/litro

GARANTÍA

Adhesivos Healthy Home ofrece una garantía de responsabilidad limitada para este material cuando se utiliza de acuerdo con la etiqueta y la TDS.

